


Les contemporaines

ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА С

ONACO ITALIANO DI LUSSO

AFRO ARGENT (Афро Аржент)



AFRO ARCHIVACONAMAS

AFRO ARCHIVACONAMAS

OANTIVA MERIKOTO PIEVA
COLPASIONICINAI SOSPICIO

2.5 n . 2,5 k r . 80 23 v s

Декоративное покрытие. Образует покрытие с фактурой мелкого песка и серебристым отливом.

Основные характеристики: колеруемый лакокрасочный материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой шелковисто-матовые россыпи окрашенных частичек наполнителя на перламутровом фоне с серебристым оттенком. В зависимости от техники нанесения на декорируемой поверхности можно получить чередование шелковисто-матовых и перламутровых участков хаотичное или в определенном направлении: вертикальном, горизонтальном, наклонном или перекрёстном. Можно использовать для фрагментарного нанесения в комбинации с другими декоративными лакокрасочными материалами. для получения покрытия серебряного цвета используют неколерованный материал.

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, перламутровый серебряный пигмент, добавки, вода.

Плотность: 1,05 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ: 32 %

Область применения: для декоративной отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлёванные, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Качество поверхности должна быть не ниже категории К4 согласно разделу СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

- 1. Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) грунтовка для подготовки основания
- 2. Sous-couche грунтовка под декоративное покрытие
- 3. Afro Argent декоративное покрытие

РАСХОД:

2,5 л / до 50 м 2 в один слой 2,5 л / до 30 м 2 в один слой 2,5 л / до 23 м 2 в один слой

Нанесение: на чистую сухую подготовленную поверхность нанести колерованную грунтовку Sous-couche валиком (737), в труднодоступных местах — кистью (235) в один слой (для контрастных поверхностей — в два слоя). После высыхания грунтовки материал Afro Argent следует тщательно перемешать. Материал из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для отделки одной стены/потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °C. Покрытие Afro Argent наносят в один слой кистью (98070, 98100), кельмой (5580) или губкой (55226). Нанесение кистью и кельмой: при помощи кисти (98070, 98100) распределить Afro Argent на поверхности стены/потолка площадью ∼ 0,5 м² хаотичными мазками, затем сразу же той же кистью или кельмой (5580) сформировать фактуру покрытия хаотичными разнонаправленными или направленными движениями, не допуская при этом неокрашенных мест и оставляя по краям минимальное количество материала. При формировании фактуры покрытия кистью её следует держать почти параллельно декорируемой поверхности. Нанесение губкой: материал наносят методом тампонирования. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м². Сложность нанесения - 2. Расход: 0.11 - 0.13 л/м².

Время высыхания: Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Afro Argent - 24 ч.

Колеровка: по каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: протирание от пыли сухой мягкой тканью не ранее, чем через две недели после нанесения.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1/2,5/4,5

ТУ 20.30.11-036-52935415-2017

Инструмент











55226