

DECORUM VILLAGE (Декорум Вилляж)

Покрытие, имитирующее стены саманных домов



Декоративное структурное покрытие.
позволяет создавать различные грубые фактуры
поверхности, имитирующие состаренные временем
стены саманных домов европейских городов

Основные характеристики: матовое покрытие, позволяет создавать большое количество декоративных узоров; способствует улучшению акустических свойств помещения.

Состав: сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция кристаллический (мрамор), длинноволокнистые производные целлюлозы.

Плотность: 1,40 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ: 55 %

Область применения: для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий по грунтованным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. В помещениях с повышенной влажностью следует применять влагостойкие шпаклевки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

1. Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания
2. Sous-couche micro granitée - грунтовка под декоративное покрытие
3. Decorum Village - декоративное структурное покрытие
3. Sous-couche - грунтовка
4. Cire Deco - лессирующая краска
5. Decorum Vernis - защитный лак

РАСХОД:

- 2,5 л / до 50 м² в один слой
- 4 кг / до 27 м² в один слой
- 12 кг / до 12 м² в один слой
- 2,5 л / до 30 м² в один слой
- 2,5 л / до 25 м² в один слой
- 2,5 л / до 25 м² в один слой

Нанесение: на ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche micro granitée, валиком (737) или кистью (235) в один слой. После высыхания грунтовки материал Decorum Village следует тщательно перемешать и в дальнейшем наносить при температуре плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °C.

Материал Decorum Village наносят кельмой (2070) в один или несколько слоев в зависимости от выбранной фактуры, а фактуру создают с помощью той же кельмы или рукой. На полученную поверхность после ее высыхания наносят валиком (737) или кистью (235) неколерованную грунтовку Sous-couche. Затем валиком (737) или кистью (235) наносят предварительно колерованную лессирующую матовую краску Cire deco, которая образует полупрозрачное защитное покрытие и позволяет получить эффект "патины". Не дожидаясь высыхания, удалить излишки краски Cire deco с рельефной поверхности с помощью губки (26041) или рукавицы (44010). Для дополнительной защиты и повышения стойкости к влажной уборке можно нанести лак Decorum Vernis. Лак наносят валиком (737) или кистью (235) в один или несколько слоев после полного высыхания Cire Deco. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м². Сложность нанесения – 1.

Уход за покрытием: без защитного лака Decorum Vernis - протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения; с нанесённым защитным лаком Decorum Vernis – лёгкая влажная уборка мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой или водным раствором нейтрального моющего средства через две недели после нанесения лака. После применения моющего средства покрытие следует протереть мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной чистой водой.

Время высыхания: Sous-couche micro granitée - 6 ч, Decorum Village - 12 ч, Sous-couche - 6 ч, Cire deco - 12 ч.

Расход: 1 – 2 кг/м² в зависимости от способа нанесения.

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, кг: 12

ТУ 2316-016-52935415-2008

Инструмент



737



235



2602



2070



26041



44010