



Vincent A-2

Полуматовая алкидная краска. Высокопрочное покрытие.

Основные характеристики: легко наносится, не стекает с вертикальных поверхностей и не оставляет следов от кисти, практически без запаха. Образует гладкое легко очищаемое полуматовое покрытие с высокой белизной, стойкое к воздействию моющих и дезинфицирующих (5 %-ному раствору Хлорамина Б) средств и имеющее высокую стойкость к влажному истиранию (1 класс по DIN EN 13300); покрытие имеет хорошую эластичность и ударопрочность. Выпускается в двух баз - А и С.

Состав: алкидные (пентафталевые) смолы, сиккатив, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, деароматизированный уайт-спирит.

Область применения: для окраски деревянных и металлических поверхностей и изделий (оконных рам, дверей, перегородок, батарей и т.п.), обоев под покраску в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В, включая дошкольные образовательные, образовательные и медицинские организации, а также для окраски деревянных, металлических поверхностей и изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям (заборов, декоративных садовых решёток и арок, гаражных ворот и т.д.).

Подготовка поверхности: металлические поверхности предварительно грунтуют: железные и стальные - антикоррозионной грунтовкой, оцинкованные - специальной грунтовкой. Подготовка поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с рекомендациями производителя грунтовок. Поверхность деревянных изделий и конструкций должна быть прочной, чистой и сухой. При наличии биологических повреждений (грибков, гнили, плесени и т.п.) их необходимо удалить. У ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старого покрытия, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить, неровности выровнять шпатлёвкой, зашпатлёванные места отшлифовать и удалить пыль. Новые обои можно окрашивать не ранее, чем через сутки после приклеивания. В случае поверхности с цветовой контрастностью, а также при использовании краски базы С ярких неукрывистых цветов необходимо нанесение дополнительного грунтовочного слоя краской базы А. Под краску базы С ярких неукрывистых цветов база А колеруется в оттенок, близкий к цвету выбранной базы С. Поверхности, окрашенные масляными, алкидными, акрилатными и полиакриловыми красками неярких цветов с прочно держащимся неменяющимся красочным слоем, допускается окрашивать краской базы А и базы С укрывистых цветов без предварительного грунтования.

Нанесение: непосредственно перед нанесением краску тщательно перемешать, причём краску из разных партий или из разных банок перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены/потолка или одного помещения, одного изделия или конструкции. Краску наносят кистью, валиком или краскопультом воздушного распыления (диаметр отверстия сопла от 1,4 до 2 мм, давление от 2 до 2,5 ат) в два слоя на чистую сухую подготовленную поверхность при температуре окружающего воздуха плюс (5 - 30) °С. Каждый слой следует наносить от угла до угла стены или на весь потолок без перерывов в нанесении во избежание видимых стыков. Нанесение второго слоя при температуре плюс (18 - 22) °С - через 24 ч, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Во время нанесения и высыхания краски необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. При внутренних работах наносить краску надо в хорошо проветриваемом помещении! Краску разбавляют уайт-спиритом при нанесении краскопультом до 5 % (по объёму); при нанесении кистью или валиком - не разбавлять.

Расход: 0,08 - 0,12 л/м² на один слой.

Колеровка: по каталогам Décolor и Décolor II: база А - в светлые и средней интенсивности цвета; база С - в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета. Для получения покрытия белого цвета используют неколерованную базу А. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет блеск покрытия, размер и освещённость поверхности.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, водным раствором моющего средства, водным раствором Хлорамина Б с концентрацией до 5 % через неделю после нанесения.

Срок годности: 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009. Транспортирование при температуре от минус 20 до плюс 30 °С, хранение - при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: **Беречь от огня!** Хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте и вдали от источников возгорания. Не проводить окрасочные работы вблизи источников открытого огня. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противозаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки краски, а также краску с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 0,8 / 2,25 / 9

ТУ 2312-002-18303959-2004

Инструменты



Кисть



Валик



Air Spray
Ready

Краскопульт
пневматический

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016