



## La préparation



## Акрилатная грунт-краска

**Применяется в качестве грунтовки и колерованного подслоя в многослойных структурных покрытиях для создания декоративного эффекта, а также как самостоятельное покрытие для окраски стен и потолков внутри помещений**

**Основные характеристики:** образует непрозрачное глубокоматовое покрытие, выравнивает цвет и впитывающую способность оснований, снижает расход финишного декоративного покрытия. Применяется с материалами Grassello Dei Dogi, Decorum Provence base Crème, Decorum Stucco multieffet base Perle, Sabbia, Soie Brillante, Soie Royal, Lisse, Afro Or, Afro Argent, Nubuck. В случае применения как финишное, самостоятельное покрытие - устойчива к мокрому трению (2 класс по DIN EN 13300).

**Состав:** сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана (рутил), карбонат кальция кристаллический (мрамор), тальк, монопропиленгликоль, тексанол.

**Область применения:** для подготовки основания перед нанесением декоративных покрытий по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ или К4 по СП 71.13330.2017 в зависимости от финишного декоративного покрытия. Применяется также в качестве колерованного подслоя в многослойных структурных покрытиях. Может также применяться как водно-дисперсионная, глубокоматовая, моющаяся краска для окраски стен и потолков внутри помещений (офисы, квартиры). Используется также для окраски обоев, предназначенных под покраску водно-дисперсионными красками.

**Подготовка поверхности:** все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

**Нанесение:** кистью (235) или валиком (737) в один слой на чистую, обеспыленную, сухую, подготовленную поверхность при температуре плюс (8 - 25) °C. Нанесение декоративных покрытий рекомендуется проводить через 6 часов.

**Уход за покрытием:** В случае применения как самостоятельное покрытие можно протирать мягкой губкой (или тканью), смоченной водой, водным раствором моющего средства, 3 % раствором Хлорамина Б не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств! После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение блеска покрытия. Избегайте точечного интенсивного мытья. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. У колерованной краски при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка

**Расход:** 0,08-0,12 л/м<sup>2</sup> на один слой.

**Колеровка:** по каталогу финишного покрытия и Decocolor II.

**Очистка инструмента:** водой сразу после окончания работы.

**Срок годности:** 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °C.

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °C.

**Меры предосторожности, утилизация:** хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**Фасовка, л:** 1 / 2,5 / 4,5

**ТУ 2316-016-52935415-2008**

## Инструмент



737



235

**Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016**